



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:GT226-260434

样品名称 水性聚氨酯涂料

型号规格 --

委托单位 上海台丰实业发展有限公司

检验类别 普通送样





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验检测认证有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别: 普通送样

报告编号: GT226-260434

委托编号: GT22-260384

第1页 共3页

委托单位	上海台丰实业发展有限公司	联系方式	15900904298
单位地址	上海市嘉定区外冈镇望安路632号	委托日期	2026年06月22日
样品名称	水性聚氨酯涂料	样品编号	GT22-260384-01
生产单位	广德台丰新型环保涂料厂	生产日期	--
型号规格	--	批 号	--
样品数量	底涂A: 0.5kg, 底涂B: 2.5kg 水性聚氨酯涂料A: 2.5kg 水性聚氨酯涂料B: 0.5kg	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2026年06月22日
样品状态	底涂A: 无色透明液体, 底涂B: 白色液体 水性聚氨酯涂料A: 无色透明液体, 水性聚氨酯涂料B: 乳白色液体		
判定依据	GB/T 22374-2018 《地坪涂装材料》		
检验日期	2026年06月26日~2026年07月22日	签发日期	2026年07月28日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品所检项目符合GB/T 22374-2018中水性面涂规定的技术指标 (除不判定项目); 铅笔硬度按GB/T 6739-2022进行检测; 划格试验按GB/T 9286-2021进行检测; 内墙涂料涂层耐沾污综合能力按GB/T 9780-2013进行检测。检验结果见汇总表。		
备 注	--		

批准: 胡晓珍

胡晓珍

审核: 钱晶晶

钱晶晶

编制: 陈琪侠

陈琪侠

王小华

王小华



上海建科检验检测认证有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别: 普通送样
委托编号: GT22-260384

报告编号: GT226-260434
第2页 共3页

检测结果汇总						
序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	内墙涂料涂层耐沾污综合能力		--	88	GB/T 9780-2013	--
2	容器中状态		搅拌后呈均匀状态, 无硬块	搅拌后呈均匀状态, 无硬块	GB/T 22374-2018	合格
3	涂膜外观		表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象	表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象	GB/T 22374-2018	合格
4	干燥时间	表干, h	≤8	<8	GB/T 1728-1979	合格
		实干, h	≤48	<48		合格
5	耐磨性 (750g/500r) , g		≤0.050	0.042	GB/T 1768-2006	合格
6	防滑性 (干摩擦系数)		≥0.50	0.58	GB/T 4100-2015	合格
7	耐水性 (168h)		不起泡, 不剥落, 允许轻微变色, 2h后恢复	不起泡, 不剥落, 无变色	GB/T 22374-2018	合格
8	耐化学性	耐碱性(20%NaOH, 72 h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 无变色	GB/T 22374-2018	合格
		耐酸性(10%H ₂ SO ₄ , 48 h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 无变色		合格
		耐油性(120#溶剂油, 72 h)	不起泡, 不剥落, 允许轻微变色	不起泡, 不剥落, 无变色		合格
9	挥发性有机化合物含量(VOC), g/L		≤120	115	GB 18582-2008	合格
10	铅笔硬度	刮破	--	4H	GB/T 6739-2022	--

上海建科检验检测认证有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别: 普通送样
委托编号: GT22-260384
报告编号: GT226-260434
第3页共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
11	划格试验, 级	--	0	GB/T 9286-2021	--
说 明		应委托单位要求: 1、配比 (质量比) : 底涂AB=1:5。水性聚氨酯涂料AB=1:4。 2、序号1项按GB/T 9780-2013《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》进行检测。 ——试样制备: 底涂施涂两道, 每道涂布量0.07kg/m ² , 每道间隔4h, 两道施涂完后间隔12h以上, 施涂水性聚氨酯涂料。其余检测样品为水性聚氨酯涂料。 3、序号2-9项按GB/T 22374-2018中水性面涂进行判定。 4、序号10项按GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》进行检测。 ——试样制备按GB/T 22374-2018中水性面涂进行。 ——使用铅笔型号和制造商: Uni, 制造商Mitsubishi Pencil Co.,Ltd。 5、序号11项按GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》进行检测。 ——划格间距2mm。除去疏松涂膜的方式: 刷除。 ——试样制备: 基材: 无石棉纤维水泥平板; 80线棒一道, 养护7d。			

(本报告内容结束)

联系方式: 上海市申富路568号 (邮编: 201108) 021-54425641 / 54425584
JC/BG 6-043-2026

声 明: 1、以上检验结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意, 不得部分复制本报告。
3、本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告, 承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。

检测专用章